

ООО «ГЕРНИКОН»
121601, г.Москва,
Филёвский б-р, д.
20 оф. 56
ИНН 7730241001
КПП 773001001



+7 /495/ 648-52-04
6485204@mail.ru
www.gernikon.ru
www.аквафин.рф

MasterRoc® MP 355 1K DW

(MEYCO MP 355 1K DW)

Однокомпонентная инъекционная пена, сертифицированная для применения при контакте с питьевой водой, для остановки малых и средних водопритоков

Описание продукта

MasterRoc MP 355 1K DW – не содержащая растворителей, однокомпонентная полиуретановая пена, вступающая в реакцию с влагой или водой. Сертифицирована на контакт с питьевой водой (DW: Питьевая Вода).

Рабочая температура + 5°С до 40°С
Максимальный фактор вспенивания при 10% ускорителе 20-30

Области применения

Остановка малых и средних водопритоков в подземном строительстве; Заполнение обводненных каверн.

Ускоритель для MasterRoc MP 355 1K DW

Плотность, 20°С 1.10 г/см³
Вязкость, 23°С 70 мПа.с
Цвет Прозрачный до желтоватого

Свойства и преимущества

Реагирует с влажными предметами; Хорошая адгезия к мокрым поверхностям; Формирует упругую пену.

Упаковка

MasterRoc MP 355 1K DW: канистры по 25 кг
Ускоритель для MasterRoc MP 355 1K DW: канистры по 2.5 кг

Применение

1. Добавить ускоритель к MasterRoc MP 355 1K DW (до 10%, в зависимости от необходимого времени реакции), быстро и тщательно перемешать.
2. Закачивать смесь однокомпонентным насосом. Влага / вода в грунте начнет реакцию вспенивания. В сухих условиях перед закачкой промыть скважину водой.

Время реакции

Зависит от температуры грунтов и продукта, а также дозировки ускорителя (см. табл. 1). Перед применением на

Характеристики MasterRoc MP 355 1K DW

Плотность, 20°С 1.16 г/см³
Вязкость, 23°С 700 мПа.с
Цвет Желтоватый

объекте необходимо протестировать материал на время реакции.

Уход за инъекционным оборудованием

На время коротких перерывов в закачке насос и шланги промываются чистым продуктом, без ускорителя и воды, для избежания порчи оборудования. После окончания работ насос и шланги заполняются машинным маслом, не содержащим воду. **Хранение**

В герметичной таре, в сухом и прохладном месте MasterRoc MP 355 1K DW хранится до 12 месяцев. Продукт нельзя замораживать.

Табл. 1:

Время реакции с 10% воды и 10% ускорителя	5	10	15	20
Начальная температура (°C)	5	10	15	20
Начало реакции (сек)	130	65	30	15
Окончание реакции (сек)	350	250	120	60
Фактор вспенивания (приблизительно)	20	25	25	30

MasterRoc® MP 355 1K DW

(MEYCO MP 355 1K DW)

Меры предосторожности большим количеством воды и обратиться к врачу. Для дополнительной информации MasterRoc MP 355 1K DW не опасен. Тем не менее следует соблюдать стандартные меры

предосторожности, использовать индивидуальные средства защиты (очки, водяные и дренажные системы. Разлитый продукт собирается абсорбирующими

материалами (опилки, песок) и отходы. Избегать контакта с глазами и кожей. Если контакт произошел, промыть пораженный участок достаточным количеством воды с мылом. При попадании в глаза промыть их

Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю.