



Таре В 240 Е

Шовная лента для герметизации рабочих и компенсационных швов

Тип/наименование	Размеры (длина x ширина)	Доступные позиции	
		Кол-во на палете	
		980	720
		Единица упаковки	7 м 30 м
		Тип упаковки	рулон рулон
		Код упаковки	01 01
		Арт. №	
Таре В 240 Е	7 м x 240 мм (с торцевой проклейкой)	4806	■
Таре В 240	30 м x 240 мм	4813	■

Расход По мере необходимости

Область применения



- Для наружных работ
- Гидроизоляция температурно-усадочных, деформационных швов в зданиях
- Гидроизоляция рабочих и компенсационных швов в зданиях
- Укладка в гидроизоляционное покрытие МВ 2К

Свойства

- Эластичность
- Длительная герметизирующая способность
- Совместимость с битумами
- Стойкость к низким температурам

Технические параметры продукта

Прочность на растяжение поперечно (по DIN 53504)	> 5,5 Н/мм ²
Разрывное удлинение поперечно (по DIN 53504)	> 312 %
Прочность на растяжение продольно (по DIN 53504)	> 5,3 Н/мм ²
Разрывное удлинение продольно (по DIN 53504)	> 138 %

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

➤ **МВ 2К (3014)**

Подготовка к выполнению работ

■ Требования к обрабатываемой поверхности

Поверхность должна быть прочной, чистой и свободной от пыли.

■ Подготовка поверхности

Удалить острые выступы и остатки строительного раствора.

Удалить гравийные гнезда и заделать усадочные раковины.

Более подробная информация приведена в актуальной версии Технического описания соответствующего продукта.

Порядок применения

Нанести контактный слой шириной 20 см по обе стороны шва.

Уложить шовную ленту.

Нанести последующий слой гидроизоляции с заходом на кромку ленты минимум на 10 см.

Зону растяжения, отмеченную маркировкой, оставить свободной.

Указания по применению

Допустимая температура применения определяется свойствами применяемых гидроизоляционных материалов.

Общие указания

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.

При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

Условия хранения / срок хранения

Хранить при комнатной температуре, в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте. Срок хранения неограничен.



Безопасность / нормативные документы

Утилизировать согласно действующим предписаниям.

Указания по утилизации

Утилизировать согласно действующим предписаниям.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.

«ГЕРНИКОН» — профессиональные решения для строительства