





IR Epoxy 100

Жесткая 2-компонентная эпоксидная смола для инъектирования с силовым соединением элементов бетонных конструкций, F-I (P)/F-V (P)

Доступные позиции		
Кол-во на палете	200	60
Единица упаковки	10 х 1 кг	5 кг
Тип упаковки	ведро жест.	ведро жест.
Код упаковки	01	05
Арт. №		
0944		

Расход



Расход определяется в зависимости от специфики объекта, ширины трещин и толщины элемента конструкции.

- ~ 1,1 кг на л заполняемого объема
- ~ 0,4-0,7 кг/пог.м

Область применения

- Инъектирование трещин в бетоне по DIN EN 1504-5
- Классификация (по DIN EN 1504-5): U(F1) W(1) (1/2) (8/30)
- Участки с уровнями влажности: DY, DP
- Силовое склеивание и соединение элементов бетонных конструкций
- Укрепление бетона с открытопористой структурой
- Склеивание "бухтящих" элементов конструкций

Свойства

- Устойчивость к циклам замерзания-оттаивания
- Высокая химстойкость
- Продукт класса Total solid (продукт с сухим остатком 100%, на основе методики испытаний объединения Deutsche Bauchemie e.V.)
- Класс пожарной опасности В2 по DIN 4102-4
- Низкая вязкость
- Полное заполнение объема и формы
- Высокая боковая адгезия
- Высокая прочность на отрыв и естественная прочность

Технические параметры продукта

■ На момент поставки

	Компонент А	Компонент В	Смесь
Плотность (20 °C)	1,13 г/см³	0,87 г/см³	1,07 г/см³
Вязкость (25°C)	300 мПа∙с	75 мПа∙с	100 мПа∙с

■ После реакции





Прочность на

51 H/mm² *

растяжение

7,4 H/mm² *

Прочность на отрыв Прочность на срез

16,8 H/mm² *

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- > Epoxy BH 100 (0905)
- > Add TX (0942)
- Verdünnung V 101 (0978)
- Инъекционные пакеры Remmers

Подготовка к выполнению работ

Требования к обрабатываемой поверхности

Боковые поверхности трещины должны быть формоустойчивыми, прочными, свободными от отслаивающихся элементов, цементного молочка, масел, жиров и прочих веществ, способных препятствовать адгезии.

Подготовка поверхности

При необходимости запечатать трещину по всей длине соответствующим материалом.

Подготовка материала





Комби-упаковка

Отвердитель (комп. В) полностью добавить в основную массу (комп. А). Затем перемешать массу электрическим строительным миксером на малых оборотах (~300 - 400 об./мин.).

Соблюдать минимальное время смешивания 3 мин.

Образование разводов на поверхности смеси указывает на недостаточную степень смешивания.

Перелить смесь в другую емкость и еще раз тщательно перемешать.

Пропорция смешивания (А:В) 100:28 по массе

Только для профессионального применения!

100:36 по объему

Порядок применения



Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. 8 °C

■ Время пригодности к применению (+20 °C)

Количество смеси 1 кг

- ~ 90 минут при 8 °C
- ~ 60 минут при 23 °C
- ~ 40 минут при 28 °C

Указания по применению

Более высокие температуры сокращают, более низкие увеличивают указанные временные значения.

Сильный рост вязкости при низких температурах.

Общие указания

Если не указано иное, все приведенные параметры и значения расхода были получены в лабораторных условиях (+20 °C). При применении на объекте возможны незначительные отклонения от приведенных параметров.

телефон: +7 (495) 648-52-04 сайт: www.gernikon.ru почта: 6485204@mail.ru

^{*} через 7 дней при 23 °C





	Фактический расход материала зависит от объема заполняемой полости, следует также принимать во внимание результаты анализа состояния строительного объекта. Возможно увеличение расхода в зависимости от методики нанесения материала. Соблюдать актуальные технические нормативные положения.	
Рабочий инструмент / очистка	Строительный миксер	
	Более точные данные приведены в Каталоге инструментов Remmers. Рабочий инструмент очищать сразу в свежем состоянии растворителем Verdünnung V 101. Во время очистки соблюдать меры предосторожности и требования по утилизации.	
Условия хранения / срок хранения Транения	Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения компонента А не менее 12 месяцев, компонента В не менее 24 месяцев.	
Безопасность / нормативные документы	Дополнительная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии приведены в актуальной версии Паспорта безопасности.	
Средства индивидуальной защиты	Эти данные приведены в актуальных версиях Паспортов безопасности, а также в соответствующих изданиях профессиональных союзов.	
Указания по утилизации	Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.	

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.

«ГЕРНИКОН» — профессиональные решения для строительства

телефон: +7 (495) 648-52-04 caйт: www.gernikon.ru почта: 6485204@mail.ru