

- Керамическая линия
- Материалы для укладки гибких напольных покрытий
- Материалы для укладки деревянных и ламинированных покрытий
- Системы для промышленных полов
- Системы для звукоизоляции
- Строительная линия
- Добавки для бетона
- Материалы для структурного усиления
- Материалы для восстановления кладки
- Системы для теплоизоляции
- Защитные и декоративные покрытия для стен
- Материалы для гидроизоляции
- УТТ (тонельная линия)
- Эластичные герметики и клеи
- Интенсификаторы помола

ООО «Герникон», 121601, г. Москва,  
Филёвский бульвар, д.20, оф.56  
ИНН/КПП 7730241001/773001001



телефон: +7 (495) 648-52-04 сайт: [www.gernikon.ru](http://www.gernikon.ru) почта: [6485204@mail.ru](mailto:6485204@mail.ru)

# Mapetop N AR6

**НОВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ**





# Mapetop N AR6

Готовая к использованию смесь на основе фракционированного кварцевого песка, портландцемента и специальных добавок для создания стойких к истиранию бетонных поверхностей

## Области применения

Mapetop N AR6, благодаря отличной механической прочности и стойкости к истиранию, прекрасно подходит для промышленных полов внутри помещений с интенсивными грузовыми перемещениями. В число возможных областей применения входят:

- промышленные склады и хранилища товаров (логистические склады, склады материалов, транспортные компании, транспортно-экспедиционные агентства)
- предприятия автомобилестроительной и машиностроительной отраслей
- ангары аэропортов и грузовых терминалов
- платформы для погрузки / разгрузки и рампы для въезда на парковки/ в гаражи
- торговые центры, места погрузки товара



## Как наносить Mapetop N AR6

Mapetop N AR6 всегда необходимо распределять по поверхности свежееуложенной бетонной смеси. Нанесение можно осуществлять как вручную, так и механизированным способом

### Нанесение вручную

Mapetop N AR6 наносится вручную путем посыпки поверхности свежееуложенной бетонной смеси в два слоя в дозировке от 1,5 до 2,5 кг/м<sup>2</sup> на один слой

Как только Mapetop N AR6 впитает в себя влагу с поверхности свежееуложенной бетонной смеси, необходимо разровнять и разгладить состав при помощи затирочной машины. Эта операция должна производиться после нанесения каждого слоя

### Механизированное нанесение

При использовании механизированного способа нанесения, Mapetop N AR6 необходимо равномерно распределить по поверхности свежееуложенной бетонной смеси в один слой с расходом 3-5 кг/м<sup>2</sup> продукта.

По завершении операции необходимо разровнять и втереть Mapetop N AR6 затирочной машиной



Нанесение Mapetop N AR6 вручную



Механизированное нанесение Mapetop N AR6



Затирка Mapetop N AR6 при помощи затирочной машины

## Mapetop N AR6 и европейские нормы

Mapetop N AR6 относится к категории материалов, регулируемых европейской нормой UNI EN 13813 «Стяжки и материалы для стяжек»

Стандартные испытания подтвердили соответствие материала требованиям, предъявляемым к данной категории

СТ	C70	F7	A6	A1 <sub>fl</sub>
----	-----	----	----	------------------

## Карта цветов

СВЕТЛО-СЕРЫЙ
АНТРАЦИТ
ЗЕЛЕНый
ТАБАЧный

Примечания: данные цвета носят справочный характер и могут отличаться в зависимости от качества печати