



## PC 2K 75

### - Reparaturmörtel EP 2K -

Высокопрочный 2-компонентный эпоксидный раствор, не содержит растворителей

#### Доступные позиции

Кол-во на палете	75
Единица упаковки	5 кг
Тип упаковки	ведро жест.
Код упаковки	05
Арт. №	
0943	■

Расход ~ 1,7 кг/м<sup>2</sup> на мм толщины слоя



#### Область применения

- Быстрый ремонт бетонных поверхностей внутри и вне помещений
- Устройство фундаментов под установку оборудования
- Подбивочный раствор под опоры оборудования

#### Свойства

- Устойчивость к высоким механическим нагрузкам
- Прочность на сжатие > 75 Н/мм<sup>2</sup>
- Прочность на изгиб > 17,5 Н/мм<sup>2</sup>
- Быстрое отверждение без усадки

#### Технические параметры продукта

##### ■ На момент поставки

	Компонент А	Компонент В	Смесь
Плотность (20 °С)	1,76 г/см <sup>3</sup>	0,87 г/см <sup>3</sup>	1,67 г/см <sup>3</sup>
Вязкость (25 °С)	~ 10 мПа·с		

##### ■ После реакции

Прочность на изгиб	> 17 Н/мм <sup>2</sup>
Прочность на сжатие	> 75 Н/мм <sup>2</sup>

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.


## Возможные системные продукты

- PC Primer 2K (0900)
- PC S-PROTECT 2K (0920)

## Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**  
Загрунтованное основание с закрытыми порами должно обладать несущей способностью, формоустойчивостью, быть прочным, свободным от непрочно держащихся элементов, пыли, масел, жиров, следов истирания резины и других веществ, способных препятствовать адгезии.
- **Подготовка поверхности**  
Нанести свежее по свежему на адгезионный слой.

## Подготовка материала



- **Комби-упаковка**  
Отвердитель (комп. В) полностью добавить в основную массу (комп. А). Затем перемешать массу электрическим строительным миксером на малых оборотах (~ 300 - 400 об./мин.). Соблюдать минимальное время смешивания 3 мин. Образование разводов на поверхности смеси указывает на недостаточную степень смешивания.

**Пропорция смешивания (А : В)** 100 : 4,14 по массе

Готовую смесь сразу после приготовления полностью вылить на подготовленную поверхность и распределить соответствующим инструментом.

## Порядок применения



Только для профессионального применения!

- **Условия применения**  
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +8 °С, макс. +25 °С
- **Время пригодности к применению (+20 °С)**  
~ 70 минут  
  
Более высокие температуры сокращают, более низкие увеличивают указанные временные значения.

## Варианты применения

- **Раствор на основе синтетической смолы**  
Загрунтовать контактные поверхности. Затем нанести готовый раствор на еще свежую грунтовку, уплотнить и заглаживать.

**Расход** ~ 1,7 кг/м<sup>2</sup> на мм толщины слоя

## Общие указания

Если не указано иное, все приведенные параметры и значения расхода были получены в лабораторных условиях (+20 °С). При применении на объекте возможны незначительные отклонения от приведенных параметров.  
Только для применения на небольших поверхностях!  
Под воздействием ультрафиолетового излучения и атмосферных явлений эпоксидные смолы утрачивают стабильность цвета.  
Дополнительная информация о нанесении, применении в системах и уходе за упомянутыми продуктами приведена в актуальных версиях Технических описаний и Системных рекомендаций Remmers.


### Рабочий инструмент / очистка



Гладкая кельма, шпатель, гладилка из нержавеющей стали, затирочная терка, смесительный инструмент

Более точные данные приведены в Каталоге инструментов Remmers.  
Рабочий инструмент очищать сразу в свежем состоянии растворителем Verdünnung V 101.  
Во время очистки соблюдать меры предосторожности и требования по утилизации.

### Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

### Безопасность / нормативные документы

Только для профессионального применения!  
Дополнительная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии приведены в актуальной версии Паспорта безопасности и в брошюре "Эпоксидные смолы в строительстве и окружающей среде" / „Epoxyharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ (Deutsche Bauchemie e.V., 2. Ausgabe, Stand 2009).

### Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

### Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decoraint (2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/j): макс. 500 г/л (2010).  
Содержание ЛОС в данном продукте < 500 г/л.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.

«ГЕРНИКОН» — профессиональные решения для строительства