



Betofix NBM

- Betonhaut -

Средство по уходу за свежееуложенным бетоном

Доступные позиции

Кол-во на палете	24	2	1
Единица упаковки	25 кг	200 кг	1000 кг
Тип упаковки	канистра жест.	бочка	контейнер
Код упаковки	25	69	61
Арт. №			
1230	■	■	■

Тара 200 кг (бочка) и 1000 кг (контейнер) по запросу

Расход

~ 150 мл/м²



Область применения



- Средство для ухода за свежим бетоном в бетонном строительстве общего назначения и в строительстве дорожно-транспортных бетонных сооружений
- Для классов применения VM и BM в контексте требований TL NBM-StB 09 (технические условия для жидких составов для ухода за свежим бетоном)

Свойства




- Коэффициент фиксации $S_M \geq 85\%$
- Значение SRT (шероховатость) ≥ 50 единиц по шкале
- Готовая к применению эмульсия
- Не содержит растворителей
- Можно наносить напылением
- Образует защитную пленку на поверхности

Технические параметры продукта

Плотность (20 °C)	1,00 г/см ³
Коэффициент фиксации S_M	92 %
Значение SRT (шероховатость)	64 единиц по шкале
Консистенция	жидкая
Уровень pH	~ 9
Цвет	белесый

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Порядок применения



■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °С.

Перед применением тщательно перемешать.
Равномерно нанести материал в два рабочих прохода.

Указания по применению

Материал наносится на матово-влажную поверхность бетона.
Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.

Варианты применения

Варианты применения в соответствии с Техническими условиями для жидких составов для ухода за свежим бетоном (TL NBM-StB 09)	Буквенное обозначение области применения	Временной момент нанесения состава (влажность бетона)	Тип состава
Бетон для проезжих частей (дорожный бетон с требованиями к коэффициенту трения поверхности)	V	матово-влажный (М)	VM
Бетонные конструкции общего назначения (бетон не для проезжих частей и без требований к коэффициенту трения поверхности)	B	матово-влажный (М)	BM

Общие указания

Не предназначено для промежуточной дополнительной обработки бетона.
Перед нанесением покрытий полностью удалить остатки материала с поверхности бетона.
Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.
При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

Рабочий инструмент / очистка



Оборудование для безвоздушного распыления или опрыскивания под низким давлением

Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.

Инструменты Remmers

- [Опрыскиватель GLORIA® 405 / 410 T Profiline \(4667\)](#)
- [Пульверизатор Gloria Drucksprüher Pro 100 \(4668\)](#)
- [Опрыскиватель Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 \(4666\)](#)
- [Пульверизатор Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 \(4665\)](#)

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 6 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с пылевым фильтром P2 и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не несут обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.

«ГЕРНИКОН» — профессиональные решения для строительства