



## Артикул № 20 3009

11/00

# ASOL-SM (АСОЛ-СМ)

## Битумная шпаклевка

### Свойства:

ASOL-SM является готовой к использованию битумной шпаклевкой, содержащей растворители и волокна (без асбеста).

Шпаклевка ASOL-SM водоустойчива и водонепроницаема, в значительной степени устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения, не подвержена влиянию погодных условий, промышленного газа и природных агрессивных веществ, находящихся в земле. После схватывания ASOL-SM остается достаточно эластичной.

### Области применения:

ASOL-SM применяется при шпаклевке и ремонте кровель при работе (с асбоцементом, кровельным материалом, свинцом и цинком), а также для гидроизоляции подземных сооружений.

### Технические характеристики:

Основа: битум

Содержание примерно 73% твёрдых частиц

Вязкость: 1000 -1500 dPas при +20°C

Очистка: очистителем ASO-Kaltreiniger

Расход: 1,57 кг/м<sup>2</sup> при слое толщиной 1 мм

Хранение: в закрытых ёмкостях, не менее 24 месяцев

### Требования к обрабатываемым поверхностям:

Покрываемые ASOL-SM поверхности должны быть по возможности сухими, очищенными от масляных и жировых пятен, а также обладать несущими способностями. Не содержащие битум, обладающие значительными впитывающими способностями и слегка песчаные поверхности следует грунтовать ASOL-F.

### Способы применения:

ASOL-SM поставляется готовым к применению и может быть использован непосредственно из поставляемой ёмкости. Нанесение на поверхность осуществляется шпателем или тёркой. При полном покрытии поверхности шпаклевкой толщина слоя не должна превышать 3 мм (возможно образование "пузырей" при тёплой погоде и под воздействием прямых солнечных лучей). Для повышения внутренней вязкости шпатлевки ASOL-SM в нее помещается специальная сетчатая ткань.

### Указания:

Граничащие поверхности оберегать от воздействия материала.

При хранении и работе с материалом ASOL-SM следует соблюдать инструкции по обращению с горючими растворителями. ASOL-SM горюч, поэтому:

- Емкости держать плотно закрытыми;
- Держать вдали от источников воспламенения, не курить.