



## FL fix white

### - Marmorkleber -

Белый клей для натурального камня и плитки



Цвет	Доступные позиции
	Кол-во на палете 30
	Единица упаковки 25 кг
	Тип упаковки мешок бумажный
	Код упаковки 25
	Арт. №
white / белый	2850 ■

#### Расход

~ 1,15 кг/м<sup>2</sup> на мм толщины наносимого слоя

Кельма с высотой зуба 4 мм: ~ 2,3 кг/м<sup>2</sup>

Кельма с высотой зуба 8 мм: ~ 4,6 кг/м<sup>2</sup>



#### Область применения



- Приклеивание настенных и напольных облицовочных покрытий из натурального камня
- Укладка керамических настенных и напольных покрытий
- Укладка стеклянной мозаики и стеклянной плитки
- Для наружных и внутренних работ
- Сухие и мокрые зоны, а также участки, постоянно находящиеся под водой
- Выравнивание неровностей основания глубиной до 5 мм

#### Свойства

- Вяжущее белого цвета
- Быстрая гидратация
- Высокая прочность на отрыв (C 2)
- Быстрое отверждение (F)
- Высокая устойчивость к сползанию (T) и адгезия
- Увеличенное время корректировки (E)
- Эластичный (S 1)
- Очень низкая эмиссия (GEV-EMICODE EC 1<sup>Plus</sup>)

#### Технические параметры продукта

Насыпная плотность	~ 1,2 кг/дм <sup>3</sup>
Количество воды затворения	~ 6,75 л / 25 кг
Пешие нагрузки / затирание швов	~ 3 ч
Нагрузка	~ 24 ч
Толщина клеевого слоя	до макс. 15 мм
Открытое время склеивания (время корректировки)	~ 30 минут (в зависимости от температуры)

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.


#### Возможные системные продукты

- [Primer Hydro F \(2842\)](#)
- [Entkopplungsmatte \(4301\)](#)
- [Смеси для затирания плиточных швов Remmers](#)
- [Выравнивающие массы для пола Remmers](#)
- [Массы для герметизации швов Remmers](#)

#### Подготовка к выполнению работ


- **Требования к обрабатываемой поверхности**  
Поверхность должна быть прочной, чистой и свободной от пыли.
- **Подготовка поверхности**  
Выровнять поверхность  
Поверхности с повышенной впитывающей способностью предварительно загрунтовать продуктом Primer Hydro F.

#### Подготовка материала



- **Замешивание**  
В чистую емкость для приготовления раствора залить воду и всыпать сухую смесь. Тщательно перемешать строительным миксером в течение припл. 3 минут до однородного состояния.  
Время созревания ~ 3 минуты  
Затем еще раз кратко перемешать.

#### Порядок применения



- **Условия применения**  
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °С, макс. +30 °С.  
Низкие температуры увеличивают, высокие сокращают время жизнеспособности и отверждения.
- **Время пригодности к применению (+20 °С)**  
~ 45 минут  
  
Для улучшения адгезии выполнить шпатлевание на сдир (контактный слой).  
Нанести продукт непосредственно с помощью зубчатого шпателя.  
Уложить плитку на свежий слой с легким придавливанием.  
Своевременно удалить свежие следы раствора с поверхности плитки.  
Следить за тем, чтобы раствор не оставался в швах.

#### Указания по применению

Не применять под прямым воздействием солнечных лучей и на нагретых поверхностях.  
Схватившийся раствор нельзя сделать вновь пригодным для применения путем добавления в него воды или свежей смеси.  
При устройстве конструкции пола с подогревом для обеспечения функциональности создать под покрытием слой раствора толщиной 2 мм.  
При укладке поверх существующих, прочно держащихся старых облицовочных покрытий перед укладкой нового покрытия выполнить шпатлевание на сдир.  
Если в качестве основания используется новая стяжка, степень пригодности для укладки облицовочного покрытия определять путем замера остаточной влажности карбидным методом (СМ).  
\* Использование натуральных заполнителей в составе продукта может вызывать отклонения в количестве воды затворения. Оптимальное количество воды затворения определяется в построечных условиях и в зависимости от толщины нанесения.

#### Общие указания

Смесь с низким содержанием хроматов согласно директиве RL 2003/53/EG.  
Указанные параметры продукта получены в лабораторных условиях при 20 °С и относительной влажности воздуха 65 %.  
Вода затворения должна по качеству соответствовать питьевой воде.  
Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.  
При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

#### Рабочий инструмент / очистка



Смесительный инструмент, мастерок, кельма гладкая, кельма зубчатая

Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.

#### Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте. Срок хранения 9 месяцев.

#### Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

#### Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.

**«ГЕРНИКОН» — профессиональные решения для строительства**