

ООО «ГЕРНИКОН»
121601, г.Москва,
Филёвский б-р, д. 20 оф. 56
ИНН 7730241001
КПП 773001001



+7 /495/ 648-52-04
6485204@mail.ru
www.gernikon.ru
www.аквафин.рф

ASODUR-SG3-superfast

Art.-Nr. 203543-002

Быстрая эпоксидная смола для производства грунтовки, раствора и дренажа.

Описание:

- Двух компонентная эпоксидная смола.
- Для грунтования цементных поверхностей, которые покрываются системами ASODUR.
- Для производства быстротвердеющих ремонтных растворов, со скорой нагрузкой.
- Для получения нивелирного и скретч слоя в качестве подготовки поверхности для нанесения покрытий.
- Может быть использован на поверхности при негативной влаге.
- Также применима для заливки трещин в стяжках согласно DIN EN 13813.
- Для приготовления эпоксидных растворов для стяжек, ремонтных растворов и раствора для дренажа.
- Посыпка кварцевым песком не всегда необходима.
- Не содержит растворителей.
- Низкая вязкость.
- Эпоксидная смола быстрого реагирования.
- Уже через 3 часа устойчива к следующей обработке.
- Механически высоко нагружаема.
- Водонепроницаема.
- Очень низкоэмиссионная - GEV EMI CODE EC1 PLUS R.

Расход:

Грунтовка:
две рабочие операции, примерно 300-500 г / м²/проход
Герметизация:
две рабочие операции, примерно 400-800 г / м²/проход
Нивелирование / Набрызг:
загрунтовать поверхность с ASODUR-SG3-SUPERFAST ок. 300-500 г / м²
Готовый раствор: толщина слоя около 1,9 кг / м² / мм
Эпоксидная смола:
загрунтовать поро плотно поверхность с ASODUR-SG3-SUPERFAST примерно 450-700 г / м²
Готовая смесь для стяжки : около 2,0 кг / м² / мм толщины слоя