



## Манокрил Гель В / Р

### АКРИЛАТНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНЬЕКТИРОВАНИЯ

#### ОПИСАНИЕ

Манокрил Гель В/Р - продукт на основе смеси акрилатов и метакрилатов с очень низкой вязкостью, без содержания растворителей с быстрым временем твердения. При полимеризации увеличивается в объеме. После полимеризации гидрогель имеет высокую эластичность и способен выдерживать динамические нагрузки.

#### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для эластичной герметизации деформационных и конструкционных швов, микротрешин в бетонных и каменных конструкциях.
- Для герметизации рабочих швов бетонирования через систему шлангов Инжпайл.
- Для создания отсечной гидроизоляции от поднятия капиллярной влаги по кирпичным и каменным стенам.
- Для устройства противофильтрационных завес за конструкций.
- Восстановление поврежденных гидроизоляционных мембран
- Для заполнения каверн, пустот, вводов коммуникаций.
- Для консолидации грунтов.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрохватывающийся с возможностью регулировки времени гелеобразования в широком интервале (от нескольких секунд до нескольких часов) в зависимости от температуры и количества инициатора реакции.
- Безусадочный во влагонасыщенных средах (влажном грунте или равновесной влаге кирпичной кладки). Безусадочности можно добиться и в необводненной среде при использовании специального пластификатора Манокрил Флекс/ Манокрил Флекс Тикс.
- Усадка и набухание геля при изменении уровня воды представляют собой обратимый процесс. Доказанная натурными испытаниями долговечность геля в естественных условиях (замораживание/оттаивание, набухание/высыхание) составляет более 10 лет.
- Обладает подтвержденной стойкостью к циклам замораживания/оттаивания (при температуре -30°C/+23°C не менее 100 циклов) даже без пластификатора.
- В сочетании с пластификатором обладает подтвержденной водонепроницаемостью > 7 бар.
- Низкая вязкость в широком интервале температуры. Состав проникает в микротрешины шириной раскрытия менее 0,05 мм.
- Высокая адгезия к полимерным мембранам (ТПО, ПВХ)

при использовании специального пластификатора Манокрил Флекс Тикс.

- Продукт содержит инновационные добавки - пассиваторы коррозии, что обеспечивает 100% защиты железобетонных конструкций от процессов коррозии арматурных стержней и металлических элементов.
- Продукт содержит биоцидные добавки, предотвращающие рост гриба и плесени, а также прорастание корней растений, даже при инъектировании состава в грунт. Доказанная натурными испытаниями долговечность геля при инъектировании в грунт составляет более 10 лет.
- Отличная стойкость к действию агрессивных сред: нефтепродуктов, минеральных масел, сточных вод, щелочей и кислот.
- Рекомендован для применения в конструкциях из натурального камня и кирпичной кладки, т.к. одновременно заполняются все трещины, поры, каверны конструкции.
- Подходит для контакта с питьевой водой.

#### ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

##### Подготовка поверхности

Перед проведением инъекционных работ необходимо провести анализ конструкции при инъектировании геля в конструкцию или провести анализ грунта при инъектировании в грунт. Это позволит определить расход материала, количество, вид и расположение пакеров. Также необходимо очистить основание от штукатурок и других декоративных покрытий. Заполните все раковины, дефекты и трещины ремонтным составом Стармекс РМЗ, при активном поступлении воды, используйте Стармекс Плаг.

##### Подготовка материала и насоса

Для проведения инъекционных работ вам понадобится двухкомпонентный инъекционный насос для гелей с пропорцией смешивания 1 к 1. Подбор инъекционных пакеров зависит от типа трещины. Для проведения работ гелем с невысоким давлением рекомендуется использовать пластиковые ламельные пакеры диаметром 18 мм. Хотя также можно использовать и металлические пакеры диаметром 17 мм. Необходимо очистить шпур от остатков бурения и прочих включений сжатым воздухом или водой под давлением для обеспечения наилучшей фиксации пакеров. При проведении работ убедитесь, что в насосе отсутствует вода, растворители и прочие примеси. Смешайте компоненты А1 и А2, которые поставляются в расфасовке, готовой к смешиванию.  
– для Манокрил Гель Р - 20 к 1 по массе (А1 к А2)

# «ГЕРНИКОН» — профессиональные решения для строительства

— для Манокрил Гель В - 40 к 1 по массе (A1 к A2)  
Для этого необходимо полностью вылить из малой емкости компонент А2 в большую емкость с компонентом А1. Затем перемешать компоненты с помощью дрели с насадкой в течение 3 минут. Готовый компонент А чувствителен к свету, поэтому его нужно хранить в непрозрачной емкости. После смешивания компонентов А1 и А2 время использования смеси 4 часа.

Для смешивания компонента Б вам понадобиться емкость по объему как для смеси компонентов А1 и А2. Заполните емкость водой и добавьте в воду компонент Б. Перемешайте с помощью дрели с насадкой в течение 3 минут. Объем воды с компонентом Б должен быть равен объему смеси компонентов А1 и А2.

Для компонента Б с водой время использования смеси 5 часов. Время начала реакции и, соответственно, увеличения вязкости зависит от концентрации в воде катализатора Б и от температуры компонентов во время инъекции. Тем не менее количество катализатора должно быть не меньше 40 г и не больше 1000 г из расчета на 20 л смеси компонентов А1 и А2.

После смешивания компонентов А1 и А2 Манокрил Гель Р время использования смеси 24 часа. Для компонента Б с водой 5 часов.

После смешивания компонентов А1 и А2 Манокрил Гель В время использования смеси 4 часа. Для компонента Б с водой 5 часов.

## Проведение работ

### 1. Устройство противофильтрационных завес и консолидация грунтов

Пробурите отверстия насеквоздь конструкции с расстоянием до 30 см в шахматном порядке. Диаметр отверстия зависит от пакера выбранного вами. Для контроля работ при устройстве противофильтрационной завесы необходимо использовать пакеры с демонтируемым клапаном.

Таким образом, вы можете наблюдать выход материала из соседнего пакера. Благодаря быстрой реакции и высокой адгезии геля к минеральным основаниям формируется водонепроницаемый экран за конструкцией. Работы по инъектированию следует выполнять последовательно снизу-вверх или слева-направо.

Работы по устройству противофильтрационных завес производят в следующем порядке:

1. Перенасыщение грунта водой для уменьшения расхода инъекционного состава.
2. Равномерное распределение материала за конструкцией и создание мембранны.
3. Герметизация основания.

Для данного вида работ понадобится минимально 10 кг Манокрил Гель В на 1 м<sup>2</sup>. Норма расхода определяется на основании анализа грунта, и также зависит от структуры основания.

### 2. Площадная инъекция основания

Пробурите отверстия на 2/3 от толщины основания под углом 30-45 градусов. Максимальное расстояние между пакерами - 30 см. Рекомендуется шахматное расположение пакеров. Работы по инъектированию следует выполнять последовательно снизу-вверх или слева-направо. Перед инъекцией гелем необходимо провести пробное инъектирование водой. Такое инъектирование необходимо проводить под низким давлением и оно поможет определить норму расхода. Для данного вида работ понадобится минимально 2 кг Манокрил Гель Р на 1 м<sup>2</sup>.

Норма расхода зависит от пористости основания. После полимеризации инъекционного состава необходимо удалить пакеры, и заделать отверстия ремонтным составом Стармекс РМЗ.

### 3. Инъектирование в деформационные и конструкционные швы

Заполните существующие швы подходящим составом

(Стармекс РМЗ, Манодил Цем) перед проведением работ по инъекции. Заполнение деформационного шва ремонтными составами позволит вам избежать неконтролируемого расхода геля. В качестве ограничителя распространения геля также может служить гидрошпонка. Пробурите шпуры под углом 45 градусов на расстоянии не более 50 см друг от друга. Для данной работы рекомендуется использовать Манокрил Гель В. Для увеличения водонепроницаемости шва рекомендуется смешивать компонент Б с добавкой Манокрил Флекс/Флекс Тикс вместо воды. Тогда шов сможет выдержать давление до 2 бар даже при удлинении на 48%. При инъектировании в швы инъекционные пакеры должны располагаться по обе стороны от соответствующего шва, чередуясь в шахматном порядке. Рекомендуется использование пакера с возможностью демонтажа обратного клапана для контроля качества работ. Для уменьшения расхода геля рекомендуется предварительно прокачать шов водой. Норма расхода геля зависит от конфигурации шва и структуры окружающего грунта. После полимеризации инъекционного состава необходимо удалить пакеры, и заделать отверстия ремонтным составом Стармекс РМЗ.

### 4. Инъектирование в инъекционные шланги Инжпайл и трещины

После монтажа инъекционного шланга Инжпайл в конструкционных швах или швах бетонирования и выпуска инъекционных отверстий наружу (для более подробной информации ознакомьтесь техническим описанием Инжпайл). Закрепите инъекционный пакер в отверстии выпуска. Произведите инъектирование в систему Инжпайл. В связи с тем, что Манокрил Гель Р обладает низкой вязкостью, инъекционные выпуски могут находиться друг от друга на расстоянии до 10 м. При проведении таких работ рекомендуется замешивать компонент Б на добавке Манокрил Флекс вместо воды. Тогда трещина или шов сможет выдержать давление до 5 бар даже при удлинении на 68%. Норма расхода зависит от конфигурации шва и структуры окружающего грунта. После полимеризации инъекционного состава необходимо удалить пакеры, и заделать отверстия ремонтным составом Стармекс РМЗ.

### 5. Создание отсечной гидроизоляции в кирпичной и каменной кладке

Пробурите 2 ряда шпурев под углом 45 градусов на расстоянии не более 15 см друг от друга. Рекомендуется располагать пакеры в шахматном порядке. Для данной работы рекомендуется использовать Манокрил Гель Р так как он имеет более низкую вязкость и большее время схватывания. Для данной работы рекомендуется установить время полимеризации состава более 10 мин и проводить работу при невысоком давлении насоса. Норма расхода зависит от толщины стены в среднем на 1 м.п. при толщине стены 50 см требуется 10 кг смешанного продукта. После полимеризации инъекционного состава необходимо удалить пакеры и заделать отверстия ремонтным составом Стармекс РМЗ.

### Очистка

После окончания работ все инструменты и оборудование, имеющие прямой контакт с рабочим составом, должны быть сразу же очищены водой. В случае, если на отдельных элементах оборудования и инструменте произошло отверждение композиции, то его необходимо очистить составом Манокрил Клинер. Не использованный, но подготовленный (смешанный) к работе состав, должен быть утилизирован в специально отведенном для этого месте. Не допускается оставлять композицию в смешанной форме на следующую рабочую смену! Поэтому перед началом работ необходимо спланировать количество используемого состава.

# «ГЕРНИКОН» — профессиональные решения для строительства

## ПРИМЕЧАНИЯ

- Если предполагаемая зона инъектирования находится под гидростатическим давлением более 0,6 бар, то вместо воды для смешивания компонента Б следует использовать добавку Манокрил Флекс. Данный материал сохраняет водонепроницаемость при давлении до 7 бар.
- Если необходимо обеспечить высокую адгезию геля к субстрату (в условиях больших деформаций растяжения или изгиба), то вместо воды для смешивания компонента Б следует применять тиксотропную добавку Манокрил Флекс Тикс.
- Если в зоне инъектирования присутствует активный водоприток, его необходимо сначала остановить одно- или двухкомпонентным вспенивающимся полиуретановым инъекционным составом (например, Манопур У, Манопур 125), а затем произвести инъектирование акрилатного геля, предпочтительно Манокрил Гель В с пластифицирующей добавкой.
- Если в зоне инъектирования предполагается сильнощелочная среда (рН 13-14), следует использовать акрилатный гель с меньшей степенью набухания Манокрил Гель Р с пластифицирующей добавкой Манокрил Флекс для предотвращения миграции агрессивных веществ в структуру геля.
- Если при инъектировании необходимо создать значительную толщину гидроизоляционного слоя (> 20 см), следует рассмотреть вариант использования акрилатных гелей совместно с полиуретановыми инъекционными составами.

## ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в сухом месте в оригинальной упаковке при температуре от 5°C до +30°C.

## УПАКОВКА

Манокрил Гель Р (комплект 21,3 кг)

- Компонент А1 - 20 кг
- Компонент А2 - 1,0 кг
- Компонент Б - 0,3 кг\*

\* - если необходимо большее количество Компонента Б, он дополнительно поставляется в расфасовке по 0,3 кг, 0,5 кг или 1 кг.

Таблица 1. Манокрил Гель Р. Зависимость скорости полимеризации от количества катализатора Б.

Параметры	Манокрил Гель Р Компонент Б			
	40 г	100 г	200 г	300 г
25 °C	19 мин. 40 сек.	9 мин. 55 сек.	7 мин. 30 сек.	5 мин. 45 сек.
20 °C	21 мин. 10 сек.	11 мин. 10 сек.	7 мин. 55 сек.	6 мин. 30 сек.
15 °C	24 мин. 30 сек.	13 мин. 20 сек.	8 мин. 20 сек.	7 мин. 15 сек.
10 °C	37 мин. 30 сек.	21 мин. 05 сек.	12 мин. 05 сек.	11 мин. 10 сек.
5 °C	60 мин.	32 мин. 55 сек.	20 мин. 40 сек.	15 мин. 20 сек.

Таблица 2. Манокрил Гель В. Зависимость скорости полимеризации от количества катализатора Б.

Параметры	Манокрил Гель В Компонент Б			
	40 г	300 г	500 г	1000 г
25 °C	2 мин. 25 сек.	60 сек.	40 сек.	18 сек.
20 °C	3 мин. 45 сек.	1 мин. 17 сек.	50 сек.	26 сек.
15 °C	6 мин.	1 мин. 44 сек.	60 сек.	40 сек.
10 °C	7 мин. 45 сек.	2 мин. 30 сек.	1 мин. 21 сек.	51 сек.
5 °C	24 мин.	3 мин. 12 сек.	1 мин. 47 сек.	60 сек.

# «ГЕРНИКОН» — профессиональные решения для строительства

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 3. Технические характеристики Манокрил Гель Р.

Параметры	A1	A2	Б
Внешний вид	Жидкость	Жидкость	Порошок
Цвет	Бесцветный	Бесцветный	Белый
Плотность при 20°C, около	1.05 г/см³	0.93 г/см³	1.1 г/см³
Вязкость смеси (A1+A2) + (Б+Вода), около	2,6 МПа·с		
Время реакции, около	2 - 30 мин**		
Полное отверждение	10 - 40 мин		
После полимеризации			
Консистенция	Эластичная резина		
Цвет	Белый		
Плотность при 20°C	1,03 г/см³		
Прочность при растяжении	0,08 МПа		
Относительное удлинение при разрыве	290%		
Модуль эластичности	0,13 МПа		
Адгезия к бетону	0,12 МПа		
с Манокрил Флекс	0,22 МПа		
с Манокрил Флекс Тикс	0,36 МПа		
Степень набухания	20%		
Водонепроницаемость (с Манокрил Флекс)	7 бар		
Долговечность	Не менее 30 лет		

Таблица 4. Технические характеристики Манокрил Гель В.

Параметры	A1	A2	Б
Внешний вид	Жидкость	Жидкость	Порошок
Цвет	Прозрачный	Бесцветный	Белый
Плотность при 20°C	1.22 г/см³	0.93 г/см³	1.1 г/см³
Вязкость смеси (A1+A2) + (Б+Вода)	4,5 МПа·с		
Время реакции	15 с - 4 мин		
Полное отверждение	1-10 мин		
После полимеризации			
Консистенция	Мягко эластичная		
Цвет	Белый		
Удлинение при разрыве	970%		
Прочность на растяжение	0,12 МПа		
Степень набухания	25%		
Модуль эластичности	0,16 МПа		
Адгезия к бетону	0,25 МПа		
с Манокрил Флекс	0,26 МПа		
с Манокрил Флекс Тикс	0,42 МПа		
Водонепроницаемость (с Манокрил Флекс)	7 бар		
Долговечность	Не менее 30 лет		