



## Kiesol C+

Кремообразный состав на основе силана для устройства горизонтальной отсечной гидроизоляции против подъема капиллярной влаги в каменной кладке



### Доступные позиции

|                  |             |             |              |              |        |
|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| Кол-во на палете | 18          | 400         | 64           | 60           | 32     |
| Единица упаковки | 12 x 550 мл | 20 x 550 мл | 5 л          | 10 л         | 12,5 л |
| Тип упаковки     |             |             | ведро пласт. | ведро пласт. |        |
| Код упаковки     | 12          | 55          | 05           | 10           | 13     |
| Арт. №           |             |             |              |              |        |
| 0743             | ■           | ■           | ■            | ■            | ■      |

### Расход

См. Таблицу значения расхода в разделе Варианты применения  
При работе с кладкой, имеющей пустоты, расход увеличивается.



### Область применения



- Пористые минеральные строительные материалы (например, глиняный кирпич, песчаник/ силикатный кирпич)
- Дополнительная гидроизоляция поперечного сечения существующей каменной кладки без нагнетания под давлением при степени водонасыщения до 95 %

### Свойства



- Ускоренное действие благодаря инверсионной формуле
- Очень хорошая проникающая способность
- Гидрофобизирующее действие
- Высокая экономичность

### Технические параметры продукта

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Плотность (20 °C)   | ~ 0,95 г/см³  |
| Температура вспышки | > 100 °C      |
| Внешний вид / цвет  | молочно-белый |
| Консистенция        | кремообразная |

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.


## Возможные системные продукты

- › WP Sulfatex (0430)
- › WP Sulfatex rapid (0429)
- › WP DS Levell (0426)
- › Kiesol (1810)

## Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**  
Буровой канал должен быть свободен от буровой муки.
- **Подготовка поверхности**  
Сверление отверстий: в один ряд, диаметр 12 мм, интервал 12 см, горизонтально, глубина сверления равна толщине стены минус ~ 2 см.  
При толщине стен > 0,6 м рекомендуется сверлить каналы с обеих сторон стены.

## Порядок применения



- **Условия применения**  
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °С, макс. +30 °С.  
  
Закачать материал методом инъекции, используя подходящее оборудование в зависимости от вида упаковки.  
Последние 2 см бурового канала не заполнять кремом.

## Указания по применению

Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.  
Буровые отверстия заделать продуктом WP DS Levell (арт. 0426) в день проведения инъекционных работ.  
В области распространения материала возможно образование временных пятен, особенно на открытых кирпичных кладках.  
Перед последующей гидроизоляцией поверхности рекомендуется в зоне расположения буровых отверстий дополнительно нанести продукт WP DS Levell (арт. 0426).  
Затем выполнить гидроизоляцию на участке не менее 30 см под и над уровнем буровых отверстий. При необходимости завести гидроизоляцию на граничащие строительные элементы.

## Варианты применения

- **Таблица значений расхода**  
Расход соответствует объему заполняемого бурового канала без учета запаса.  
Диаметр бурового канала: 12 мм  
Интервал расположения буровых каналов: 12 см, т.е. в среднем по 8,3 отверстия на м

| Толщина стены: | Глубина бурового канала: | Расход* на м: |
|----------------|--------------------------|---------------|
| 10 см          | ~ 8 см                   | ~ 80 мл       |
| 11,5 см        | ~ 9,5 см                 | ~ 100 мл      |
| 24 см          | ~ 22 см                  | ~ 230 мл      |
| 36 см          | ~ 34 см                  | ~ 350 мл      |
| 42 см          | ~ 40 см                  | ~ 415 мл      |

\* с запасом ~10 %

## Общие указания

Не предназначено для пенобетона и строительных материалов на основе необожженной глины.  
Не предназначено для применения на новом шовном растворе.  
На карбонатных сортах природного камня необходимо проводить предварительную проверку эффективности материала.  
При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.  
Соблюдать актуальные своды правил и законодательные предписания.  
Соблюдать указания по планированию и выполнению инъекционных работ с применением сертифицированных инъекционных составов против капиллярного распространения влаги, приведенные в техническом листе WTA-Merkblatt 4-10-15.

## Рабочий инструмент / очистка



Desoi PowerPump 70 для политейнеров 10 л, оборудование для подачи материала под низким давлением с подходящей инъекционной насадкой

При машинном нанесении просим предварительно проконсультироваться со специалистами компании Remmers.  
Рабочее оборудование и возможные загрязнения очищать в свежем состоянии концентрированным очистителем Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat (3868) или растворителем Verdünnung V 101 (0978).  
Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

## Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения 9 месяцев.  
Вскрытую емкость использовать полностью как можно скорее.

## Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

## Средства индивидуальной защиты

Надевать специальные защитные перчатки, защитные очки и защитную спецодежду.

## Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.

**«ГЕРНИКОН» — профессиональные решения для строительства**